

SANTA MARGHERITA  
Società per Azioni  
Via del Marmo, 1098  
37020 VOLARGNE di Dolcé (Verona)  
CAP. SOC. € 3.088.670,00 int. vers.  
CODICE FISCALE 00828210237  
PARTITA IVA N. 00828210237  
C.C.I.A.A. VERONA: R.I. 00828210237 - R.E.A. 160754

37020 VOLARGNE (Verona) Italia - Tel. 045 6835888 - Telefax 045 6835800  
www.santamargherita.net - e-mail: info@santamargherita.net



Santa Margherita S.p.A. - Via del Marmo, 1098 - 37020 Volargne di Dolcé (Verona) Italy  
Tel. +39 0456835888 - Fax +39 0456835800 - e-mail info@santamargherita.net  
www.santamargherita.net

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЛИНИИ MARGHESTONE

| ТИП ИССЛЕДОВАНИЯ           | Стандарт    | Единица измерения          | Marghestone    |
|----------------------------|-------------|----------------------------|----------------|
| Водопоглощение             | EN 14617-1  | %                          | 0,10 - 0,02    |
| Термическое расширение     | EN 14617-11 | $10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ | 11,00 - 20,00  |
| Прочность по Мох           | EN 101      | Mohs                       | 3 - 4          |
| Плотность                  | ASTM C97    | kg/m <sup>3</sup>          | 2400- 2550     |
| Огнестойкость              | DIN 4102    | -                          | B1             |
| Устойчивость к сжатию      | ASTM C170   | MPa                        | 100 - 150      |
| Устойчивость при изгибе    | EN 14617-2  | MPa                        | 17 - 35        |
| Устойчивость к стираемости | EN 14617-4  | mm                         | 17,00 - 19,00  |
| Устойчивость к скольжению  | DIN 51130   | -                          | шлиф. 320 = R9 |
| Химическая устойчивость    | EN 14617-10 | -                          | C1             |

Воларнье, 5го июня 2008 г.

Giampietro Butturini  
(вице-президент)  
**Santa Margherita S.p.A.**  
**Volargne (Verona) Italia**

