



Испытательная лаборатория
«Международный стандарт»
Общества с ограниченной ответственностью
«Международный стандарт»
РОСС RU.32509.04ССНО.ИЛ01
127030, город Москва, ул. Новослободская д. 20,
этаж 2, пом. I ком. 15, офис 88к
ИНН 7707454795; ОГРН 1217700308430
Телефон: +79055740063
Адрес электронной почты: gost-st@mail.ru

Утверждаю
Руководитель
ИЛ «Международный стандарт»

Ситников Е.Н.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 35954-МС-2025 от 07.08.2025

1. Опытный образец	Плиты (листы) пластмассовые из акриловых полимеров - листы из искусственного камня (полиметилметакрилата) различных цветов для отделки жилых и коммерческих помещений, а также для детских и медицинских учреждений, толщина листов от 6-12мм. Торговая марка Nanex.
2. Нормативный документ (НД), по которому выпускается изделие	Техническое задание (Приложение №2 Договор поставки №HND/004 от 25.09.2024)
3. Изготовитель	Hyundai L&C Corporation. Адрес: 19, Banpo-daero, Seocho-gu, Seoul, 06710, Republic of Korea
4. Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью "СОЮЗСТРОЙДЕТАЛЬ". Адрес: 117405, г. МОСКВА, ВН. ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ, УЛ. ДОРОЖНАЯ, Д.60, ЭТАЖ 8, оф.805А
5. Нормативный документ (НД), на соответствие которого проводились испытания	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)
6. Условия окружающей среды при проведении испытаний	Температура окружающего воздуха 20-22 °С Относительная влажность воздуха 55...68 % Атмосферное давление 744...748 мм рт. ст.
7. Идентификация изделия	Наименование, тип, маркировка, функциональные показатели образца соответствуют технической и эксплуатационной документации
8. Результаты испытаний	Стр. 1-2

Результаты испытаний

№	Определяемые показатели	Ед.изм.	Значение и допуск показателя	Результаты испытаний	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Радиологические показатели					
1	Активность 40K	Бк/кг	-	244±101	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006
2	Активность 232Th	Бк/кг	-	19±14	
3	Активность 226Ra	Бк/кг	-	12±12	
4	Эффективная удельная активность (Aэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232 th, 40K)	Бк/кг	Не более 370	79±47	ГОСТ 30108-94

Заключение:

Согласно комплекту предоставленной технической документации и результатам лабораторных исследований, **продукция: Плиты (листы)** пластмассовые из акриловых полимеров - листы из искусственного камня (полиметилметакрилата) различных цветов для отделки жилых и коммерческих помещений, а также для детских и медицинских учреждений, толщина листов от 6-12мм. Торговая марка **Напех. выпускаемые Hyundai L&C Corporation**. Адрес: 19, Banpo-daero, Seocho-gu, Seoul, 06710, Republic of Korea **соответствуют: Единым** санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).