

SANTA MARGHERITA
Società per Azioni
Via del Marmo, 1098
37020 VOLARGNE di Dolcé (Verona)
CAP. SOC. € 3.088.670,00 int. vers.
CODICE FISCALE 00828210237
PARTITA IVA N. 00828210237
C.C.I.A.A. VERONA: R.I. 00828210237 - R.E.A. 160754

37020 VOLARGNE (Verona) Italia - Tel. 045 6835888 - Telefax 045 6835800
www.santamargherita.net - e-mail: info@santamargherita.net



Santa Margherita S.p.A. - Via del Marmo, 1098 - 37020 Volargne di Dolcé (Verona) Italy
Tel. +39 0456835888 - Fax +39 0456835800 - e-mail info@santamargherita.net
www.santamargherita.net

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЛИНИЙ TRAFFICSTONE - LEGACY - LAPISTONE - STARDUST

ТИП ИССЛЕДОВАНИЯ	Стандарт	Единица измерения	Trafficastone Legacy Lapystone Mirrorstone Stardust
Водопоглощение	EN 14617-1	%	0,05 - 0,10
Термическое расширение	EN 14617-11	$10^{-6}/^{\circ}\text{C}$	25,00 - 31,00
Прочность по Мох	EN 101	Mohs	6 - 7
Плотность	ASTM C97	kg/m^3	2350- 2450
Огнестойкость	DIN 4102	-	B1
Устойчивость к сжатию	ASTM C170	MPa	235 - 250
Устойчивость при изгибе	EN 14617-2	MPa	30 - 60
Устойчивость к стираемости	EN 14617-4	mm	14,00 - 15,00
Устойчивость к скольжению	DIN 51130	-	шлиф. 320 = R9
Химическая устойчивость	EN 14617-10	-	C4

Воларнье, 5го июня 2008 г.

Giampietro Butturini
(вице-президент)

Santa Margherita S.p.A.
Volargne (Verona) Italia

